

AQSOL 28 DPU

Décapant à froid spécial outillages de dépose de
PU



DISPONIBLE EN :

Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / Fût 200L /
Container 1000L

UTILISATIONS :

- Décapage par trempage à température ambiante des moules de mousse polyuréthane rigide ou souple
- Décapage de résidus d'élastomères, de résines ou de colles PU
- Décapage de peintures et vernis

DESCRIPTION :

- AQSOL 28 DPU est spécifiquement développé pour les opérations de **nettoyage voire décapage** à température ambiante sur les machines de mélange et d'injection de polyuréthanes
- Possède une **très bonne polyvalence** : Mousse dures, mousses souples, élastomères, résines d'isolation électrique, colles structurales, isocyanates
- **Réduction de l'émission de COV** de 10%
- **Ne contient pas de constituants CMR ni nocifs**
- **Alternative aux solvants toxiques** couramment utilisés pour cette application (chlorure de méthylène, NMP, NEP)

PERFORMANCES :

- Inflammabilité et volatilité contenue
- Sans constituant toxique à long terme pour l'environnement
- Ne contient pas de composés nocifs, toxiques ou sensibilisants
- Nettoyant polyvalent à action dissolvante et décapante

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

S'utilise par trempage à température ambiante (15 à 25°C) pendant 4 à 24 heures ou par rinçage des circuits de distribution, pompes et buses (nécessite que le matériel soit aux normes ATEX).

Le résiduel de nettoyant sur les pièces peut être séché à l'air comprimé, par essuyage, ou bien rincé à l'eau.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Forme	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Masse volumique à 20°C	0.94 kg/L
Point de congélation	<-20°C
Point d'ébullition	125°C
Viscosité à 25°C	1.5mm²/s
Pression de vapeur à 20°C	10mbar
Point éclair, coupe fermée	28°C
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Teneur en COV	90%
Teneur en composants CMR	0%
Biodégradabilité OECD 301E	>70%



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS